PLANATOL®
smart gluing

FF

Wässriger Dispersionsklebstoff

Typische Anwendungen

- Kopf- bzw. Blockverleimung von Formularsätzen aus normalen Papieren.
  Die damit durchgeführten Verleimungen trocknen völlig flexibel auf. Die Reißfestigkeit des Klebefilms ist kleiner als die Haftfestigkeit auf Blattkanten, wodurch ein leichtes Abtrennen der Sätze von Hand gewährleistet wird, ohne dass diese auseinanderfallen.

Technische Daten

Spezifikationswerte

Festkörper (in Anl. an ISO 3251)	50,0 +/- 2%
Viskosität * (Rheostress 6000, ISO 3219, 20°C)	3.000 – 3.500 mPas
pH-Wert (in Anl. an ISO 976)	6 – 8

*zum Zeitpunkt der Produktion

Typische technische Eigenschaften

Filmfarbe	transparent
Klebeverhalten	elastisch, nicht nachklebend
Frostbeständig	nein

Lieferform/Gebinde

Karton a‘ 9 Dosen, 5,5 kg Eimer, 30 kg Eimer, weitere auf Nachfrage

Allgemeine Anwendungshinweise

Verarbeitung

Die zusammengetragenen und mit Kopfschnitt versehenen Sätze werden kantengleich aufgestoßen, gestapelt und mit Gewichten beschwert oder falls vorhanden, in ein Leimgerät eingelegt. Die Belastung der Stapel durch Gewichte oder Klemmvorrichtungen soll nur so stark sein, dass Spalten zwischen den Sätzen vermieden werden, um ein übermäßiges Eindringen der Dispersion zu verhindern.
Planatol FF ist gebrauchsfertig eingestellt. Klebstoff vor Gebrauch kräftig durchrühren und unverdünnt verarbeiten. Klebstoff mit einem weichen Pinsel (flach oder rund) von der Stapelmitte jeweils nach außen streichend, in waagrechter Pinselführung dünn auftragen.

Nach vollkommener Trocknung (ca. 2 Stunden) kann die Trennung der Blocks bzw. Einzelsätze mittels Trennmesser (z.B. PLANAX-Trennmesser) erfolgen. Das Abziehen der Sätze von Hand ist durch Umlegen des Satzes über die Klebekante leicht möglich (dabei Satz als Block fassen).

Lagerung

Maximaler Verarbeitungszeitraum: 6 Monate

Das Produkt ist ab Auslieferungszeitpunkt für den genannten Zeitraum verarbeitbar, sofern sachgemäß, ungeöffnet im Originalgebinde, trocken bei 15 – 25°C gelagert.
Bei Verwendung nach Ablauf des genannten Verarbeitungszeitraums ist jede Gewähr od. Garantie seitens Planatol ausgeschlossen.

Reinigung

Pinsel- und Geräteeinigung erfolgt sofort nach Gebrauch mit lauwarmem Wasser.

Zur Beachtung

Die angegebenen Spezifikationswerte gelten für den Auslieferungszeitpunkt ab Werk der Ware bei Planatol. Im Zweifelsfall werden die Rückstellmuster von Planatol zur Überprüfung herangezogen als alleinige Referenz.
Planatol garantiert grundsätzlich nur die Einhaltung der im Klebstoffmerkblatt angegebenen Spezifikationswerte. Darüber hinaus gemachte Zusicherungen, auch mündlich, können grundsätzlich nicht garantiert werden.

Eine Eigenprüfung bzw. ein Test der Klebstoffe auf Eignung für den beabsichtigten Anwendungszweck durch den Anwender ist zwingend notwendig, insbesondere unter Einfluss der eigenen Produktionsbedingungen und verwendeten Substrate.
Vorschläge von Planatol beruhen auf Erfahrungen und sind grundsätzlich unverbindlich.

Die Angaben in diesem Klebstoffmerkblatt sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der aktuellen BGH-Rechtsprechung und somit unverbindlich. Bitte informieren Sie sich selbstständig bei dem für Sie zuständigen Planatolmitarbeiter über etwaige Aktualisierungen zu diesem Datenblatt, oder zur Eignung nach FDA, BfR, oder EU-Richtlinien.

Angaben zur Produktsicherheit entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

RICHTER & MENZEL GmbH
www.richter-menzel.de

Planatol GmbH
Fabrikstraße 30-32 | 83101 Rohrdorf
Postfach 62 | 83099 Rohrdorf | Germany

info@planatol.de
www.planatol.de